

LOXEAL İSTANT 60

TANIM

Alkoksi - Etil Siyanoakrilat bazlı düşük vizkositeli hızlı yapıştırıcı. Az kokulu, tahriş etmez, çiçeklenme / beyazlanma yapmaz, görünüş hassasiyetli montajlar için. Özellikle havalandırılmayan veya kapalı alanlarda kullanım için uygundur.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Bileşen	: Etil siyanoakrilat
Vizkosite (25°C mPa.s)	: 3 - 10
Renk	: Renksiz
Özgül Ağırlık (25°C-g/ml)	: 1,06
Alevlenme Noktası	: + 87°C
Raf Ömrü (20 °C)	: Orjinal paketin de 6 ay
Maksimum boşluk doldurma	: 10 - 30 mikron
Çalışma Isı Aralığı (°C)	: -50 / + 80

KURUMA ÖZELLİKLERİ

Kuruma oranı, kullanılan malzemeye, boşluğa, sıcaklığa ve çevresel neme bağlıdır.

Malzeme	Sabitlenme süresi
Plastikler	
PVC	10 - 30 sn
ABS	10 - 30 sn
Fenolik	10 - 30 sn
Metaller	
Çelik	15 - 30 sn
Alüminyum	10 - 20 sn
Çinko	20 - 60 sn

Çeşitli Malzemeler

Neoprin (yapay kauçuk)	< 5
------------------------	-----

Sabitlenme zamanı istenilenden uzun olduğunda, Loxeal Aktivatör 9'u tavsiye ediyoruz. PE, PP, silikon lastik veya PTFE malzeme kullanımı durumunda, Pimer 7 her zaman tavsiye edilir.

KURUMA ÖZELLİKLERİ

Germe Mukavemeti ASTM D 2095 (N/mm ²)	: 10 - 20
Kesme Mukavemeti (ASTM D-2095)(N/mm ²)	: 14 - 22
Darbe Mukavemeti ASTM D 950 (N.mm/ mm ²)	: 15 - 20
Yumuşama aralığı	: 150°C
Kırılma endeksi n ²⁰ D	: camla aynı
Elektriksel direnç DIN 53482 (Ω.mm)	: >10 ¹⁵
Dielektrik Mukavemet ASTM D 149 (kV/mm)	: 25
Dielektrik Değişmezi (sabit) DIN 53483 (1MHz)	: 3

KULLANIM TALİMATI

Yapıştırmadan önce parçaları Loxeal temizleyici Pull-10 ile temizleyin. Taşan ürün, Loxeal CA çıkartıcıyla temizlenebilir.

SAKLAMA

20°C' yi geçmeyen oda sıcaklığında serin ve kuru bir ortamda tutun. En iyi raf ömrü içi, ürünü +3 /+8 °C'lik buzdolabında tutun. Bulaşmayı önlemek için, konteynırları kullanılmış ürün ile tekrar doldurmayın. Uygulama, saklama ve muhafaza hakkında daha fazla bilgi için Loxeal Teknik servisiyle temasa geçin.

GÜVENLİK

Malzeme Güvenlik Data Sheet' ini inceleyin.

NOT

Buradaki bilgiler, Loxeal laboratuvarlarında elde edilmiştir, sadece bilgi amaçlıdır. Loxeal' in kontrolü altında olmayan metotlardan dolayı, elde edilen sonuçların sorumluluğunu Loxeal üstüne alamaz. Buradaki ürünün, kullanıcının amacına uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. Loxeal, satıştan ve kullanımdan doğan, ticarete uygunluk veya belirli amaca uyum garantisini dahil, ifade veya ima edilen bütün garantileri onaylamaz. Loxeal, maddi dahil hiçbir zararın sorumluluğunu kabul etmez.